



Sinkspray ZS 400 ML

Bruksområde

Denne sinksprøyen gir en aktiv, katodisk korrosjonsbeskyttelse. Den er egnet for påføring på varmforsinkede komponenter hvor f.eks snittflater ikke er dekket med sink etter bearbeiding.

Godkjennelse

DIN EN ISO 9227

Montering

Rist sprayboksen i 3 minutter og spray sirkulært i en avstand på 20 - 30 cm. overflaten må være tørr, støvfri og fri for fett. Den resulterende tørrfilmtettheten bør være ca. 10-30 mikrometer. Hold boksen opp ned for rensing og spray.

Teknisk data

- ♦ Temperaturbestandighet: 250 ° C til 300 ° C
- ♦ Salt spray test: > 500 timer iht. DIN EN ISO 9227
- ♦ Tøketid: berøringstørt etter 20 - 30 minutter, helt tørt 24 timer
- ♦ Punktsveisbar
- ♦ Elektrisk ledende

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Sinkspray ZS 400 ML	0.441	12	3442734