

Dimensjon og vekt, ABS-rør LT-40 PN-10, gasser/ væsker densitet <math><1\text{kg}/\text{m}^3</math>

Utv. dia. [mm]	Rørtykk. [mm]	Rørvekt [kg/m]	Rør + Vann [kg/m]	Klammeravst. 20 °c [m]	Klammeravst. 50°c [m]
20,0	1,50			0,90	0,60
25,0	1,80			1,00	0,70
32,0	2,00			1,10	0,80
40,0	2,50			1,20	0,90
50,0	3,20			1,30	1,00
63,0	4,00			1,40	1,10
75,0	4,70			1,50	1,20
90,0	5,70			1,60	1,20
110,0	6,90			1,80	1,30
125,0	7,90			1,80	1,30
140,0	8,80			2,00	1,50
160,0	10,00			2,10	1,70
200,0	12,50			2,20	1,80
225,0	14,1			2,30	1,80

Densitet

1,25 1,50 1,75 2,00

Korreksjons-faktor

0,90 0,83 0,77 0,70

Ved lodrett montering av rør benyttes faktor 1,3